

FICHA TÉCNICA

PINTURA DE CAL EN PASTA

Pintura para decoración de paredes y techos formulada en base cal en pasta envejecida y carbonatos cálcicos como componentes mayoritarios.

Esta pintura se caracteriza por su elevada permeabilidad al vapor de agua, dejando transpirar el soporte, evitando acumulaciones de humedad. Debido a su elevada alcalinidad, la pintura presenta propiedades preventivas frente a hongos. Disponible en color Blanco Mate.



DATOS TÉCNICOS:

ASPECTO	Líquido pastoso de color blanco
PESO ESPECÍFICO (Densidad)	Aprox. 1400 Kg/m ³
RENDIMIENTO	Aprox. 6m ² /L/mano
BRILLO	Mate profundo
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (V)	Muy alta
pH	12±1
TIEMPO DE SECADO AL TACTO:	1-2 horas aprox.
COV	Valor límite UE para este producto (CatA/a): Libre de emisiones Este producto contiene <0.1g/L

La empresa DCAL se responsabiliza de la calidad de sus productos, en ningún caso de su manipulación y/o aplicación. Las instrucciones, modo de empleo, consejos, videos, etc.... que DCAL ofrece para la manipulación y/o aplicación de sus productos, son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso.

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 03/2018 del 5 de Diciembre, y la LSSI/CE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero titularidad de **DCAL by Ciaries, SLU** con la finalidad de gestionar la relación comercial. La información registrada se utilizará para informarle por cualquier medio electrónico o postal de las novedades de la compañía. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: **PARAJE MONSARRO S/N, LA PUEBLA DE ALBORTÓN 50137 (ZARAGOZA)** en el correo electrónico dcal@dcalnatural.com Telf: 976831141

FICHA TÉCNICA

USO Y RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN:

La pintura de cal en pasta envejecida está especialmente recomendada para el acabado de paredes y techos.

Es una pintura lista al uso y fácil de aplicar consiguiendo una cobertura mate con textura fina.

Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones de uso, para unos resultados óptimos:

- Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una buena homogenización del producto.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.
- Asegurarse que el soporte está seco
- La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5°C ni superior a 40°C.
- En exteriores, no aplicar en previsión de lluvia antes de 4 horas, o en días de alta humedad, donde no hay seguridad de secado.
- No se recomiendan las diluciones de producto, ya que está listo para su uso.
- Limpiar equipos y utensilios con agua y jabón al acabar el uso.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Asegurarse que el soporte está limpio y seco.

Se debe comprobar que la superficie a pintar sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse, de lo contrario consolidar el soporte antes de la aplicación.

Esta pintura está especialmente indicada para superficies porosas, donde desarrollan toda su capacidad de transpirabilidad (permeabilidad al vapor de agua) evitando las acumulaciones de humedad.

Si se va a trabajar sobre superficies ya pintadas, controlar el correcto estado de la pintura ya aplicada, eliminando las partes agrietadas y que no presentan buena adherencia.

La empresa DCAL se responsabiliza de la calidad de sus productos, en ningún caso de su manipulación y/o aplicación. Las instrucciones, modo de empleo, consejos, videos, etc... que DCAL ofrece para la manipulación y/o aplicación de sus productos, son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso.

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 03/2018 del 5 de Diciembre, y la LSSI/CE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero titularidad de **DCAL by CIARIES, SLU** con la finalidad de gestionar la relación comercial. La información registrada se utilizará para informarle por cualquier medio electrónico o postal de las novedades de la compañía. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: **PARAJE MONSARRO S/N, LA PUEBLA DE ALBORTÓN 50137 (ZARAGOZA)** en el correo electrónico dcal@dcalnatural.com Telf: 976831141

FICHA TÉCNICA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en el envase original, convenientemente cerrado.

Mantener el producto preservado de heladas y exposición directa al sol.

Si se almacena según las indicaciones establecidas, puede utilizarse durante varios meses, pudiendo aparecer un pequeño sobrenadante que no afecta a las prestaciones finales.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

- Debido a sus propiedades alcalinas, se recomienda el uso de equipos de protección como guantes y gafas.
- En caso de contacto con los ojos, puede causar irritación ocular grave. Lavar cuidadosamente con agua durante 15 minutos y consulte con su médico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Evitar su liberación y/o vertido al medio ambiente.

La empresa DCAL se responsabiliza de la calidad de sus productos, en ningún caso de su manipulación y/o aplicación. Las instrucciones, modo de empleo, consejos, videos, etc... que DCAL ofrece para la manipulación y/o aplicación de sus productos, son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso.

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 03/2018 del 5 de Diciembre, y la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero titularidad de **DCAL by Ciaries, SLU** con la finalidad de gestionar la relación comercial. La información registrada se utilizará para informarle por cualquier medio electrónico o postal de las novedades de la compañía. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: **PARAJE MONSARRO S/N, LA PUEBLA DE ALBORTÓN 50137 (ZARAGOZA)** en el correo electrónico dcal@dcalnatural.com Telf: 976831141

Central:

ZARAGOZA
Paraje Monsarro, S/N
50137 La Puebla de Albortón
Zaragoza (España)

CONTACTO
T. +34 976 831 141
F. + 34 93 898 42 27
dcal@dcalnatural.com
www.dcalnatural.com

Factorias:

BARCELONA
Ctra. de Begues a Avinyó Nou
BV-2411 km 16
08795 Olesa de Bonesvalls
Barcelona (España)

MADRID
Ctra. M-315 km 16,6
28380 Colmenar de Oreja
Madrid (España)

GRANADA
Lg. Explotación Minera Rocío
Paraje la Atalaya
18181 Darro
Granada (España)